Isofield LS400

400мм (16") Латексные перчатки для чистых помещений

О ПРОДУКТЕ

Совместимы с ISO 5 Нестерильные Латекс Натуральный цвет Длина 400 мм (16") Универсальная Текстурированные ладонь и пальцы Валик на манжете Протеины 50уд/д Подходят для двойного надевания



Произведено на производстве с Системой менеджмента качества ISO 9001:2015 Обработаны и упакованы в сертифицированном NEBB чистом помещении ISO Class 5 Физические свойства соответствуют Стандарту медицинских перчаток EN455-2:2015

СРОК ХРАНЕНИЯ

Три (3) года с даты производства

YC/TOBI/IR XPAHEH/IR

Хранить в сухом прохладном месте (<40°C) вдали от солнечного света. Не подвергайте открытые коробки длительному прямому воздействию флуоресцентного света.

УГИКОВКА

100 перчаток в запечатанном внутреннем полиэтиленовом пакете,

1 внутренний пакет во внешнем полиэтиленовом пакете,

10 пакетов в транспортном коробе (1000 штук)

АРТИКУЛ

REF 10140

10140S **SMALL MEDIUM** 10140M **LARGE** 10140L **XLARGE** 10140XL



N _40°C	EN ISO 374-5:2016	EN ISO 21420:2020	374-1:2016+ A1:2018 TYPE B		
(€2797∦⊗⊗*≱≱	VIRUS	[i	₩ KPT	LATEX	UK AQL 1.5

	ТОЛЩИНА, SINGLE WALL	MM*	MILS	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
S	Палец	0.20	7.87	
Ш	Ладонь	0.17	6.69	EN455-2:2015
	Манжета	0.11	4.33	
Ш	* +/- 0.02mm			

Y	Манжета	0.11	7.55	
П	* +/- 0.02mm			
1	длина	MIN	TYPICAL	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
J X	От среднего пальца до конца манжеты	390 mm	400 mm	EN ISO 21420 :2020

ПРОЧНОСТЬ	СИЛА НА РАЗРЫВ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
На протяжении всего срока годности	≥ 6.0 N	EN455-2:2015

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА	выявленный	метод тестирования
Acceptable Quality Level (AQL)	1.5 - Level 2 of 3	EN374-2:2016

типичное число метод тестирования ЧАСТИЦЫ **PROPERTIES** 1200 IEST-RP-CC005.4 ≥ 0.5ym (counts/cm²)

ВЕЩЕСТВО (ION)	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (yg/cm²)	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
Fluoride (F)	0.005	
Chloride (CI)	0.750	
Nitrite (NO>)	0.042	
Bromide (Br)	0.043	
Nitrate (NO3)	0.410	
Phosphate (POc)	0.044	
Sulphate (SOc)	0.120	
Lithium (Li)	0.006	IEST-RP-CC005.4
Sodium (Na)	0.040	
Ammonium (NHc)	0.110	
Potassium (K)	0.050	
Calcium (Ca)	0.510	
Magnesium (Mg)	0.010	
Zinc (Zn)	0.536	

^{*}ND =Not Detected

ISOFIELD (IRELAND) LTD ISOFIELD (IRELAND) LTD 70 Northumberland Road, Ballsbridge Dublin 4, Ireland T +44(0)1a38 a7a239

√6 Jalan Gudang 16/9, Seksyen 16, 40200, Shah Alam, Selangor, Malaysia, T +603 5512 1709

ISOFIELD SDN BHD